



## **DULUX WEATHERSHIELD SƠN LÓT CHỐNG KIỀM CAO CẤP NGOÀI TRỜI**

### **A936-75230**

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>TÊN SẢN PHẨM</b>      | Dulux Weathershield Sơn Lót Chống Kiềm Cao Cấp Ngoài Trời  |
| <b>Mã sản phẩm</b>       | A936-75230   |
| <b>ĐÓNG GÓI</b>          | 5L & 18L   |
| <b>CÔNG DỤNG</b>         | Dulux Weathershield Sơn Lót Chống Kiềm Cao Cấp Ngoài Trời là loại sơn lót cao cấp 100% nhựa acrylic giúp ngăn chặn sự kiềm hóa (là hiện tượng xảy ra do không sử dụng sơn lót, kiềm trong hồ vữa tấn công sơn phủ, làm màu sơn phủ bị loang lổ) một cách hoàn hảo cho tường hồ vữa, tăng cường khả năng chống thấm, tạo độ bám dính cao, đồng thời giữ cho màu sắc màng sơn hoàn thiện được bền lâu.   |
| <b>MÀU SẮC</b>           | Trắng  |
| <b>ĐẶC TÍNH MÀNG SƠN</b> |  |
| <b>Độ bền nước</b>       | Chịu được không khí ẩm thông thường trong môi trường ngoài trời.   |
| <b>Độ bám dính</b>       | Bám dính tốt trên bề mặt sạch bụi (bề mặt bột trét không có hiện tượng bụi bay khi xoa tay) và phụ thuộc vào chất lượng bột trét   |
| <b>THÀNH PHẦN</b>        | Nhựa gốc acrylic, bột khoáng, phụ gia và nước.   |
| <b>THỜI GIAN KHÔ</b>     | Cho một lớp sơn ướt với độ dày tiêu chuẩn 100 micron.  |
| <b>Khô bề mặt</b>        | 30 phút tùy thuộc vào nhiệt độ và độ ẩm.   |
| <b>Thi công sơn phủ</b>  | 1 – 2 giờ sau khi thi công sơn lót   |
| <b>ĐỘ PHỦ LÝ THUYẾT</b>  | Ở điều kiện lý thuyết một lít có thể phủ được 10 – 12m <sup>2</sup> /lít/lớp (với bề dày màng sơn khô là 30 micron).   |
| <b>DỤNG CỤ THI CÔNG</b>  | Cọ, ru lô, máy phun thông thường.  |
| <b>Tỉ lệ pha nước</b>    | Pha 10 - 20% nước sạch   |
| <b>LÀM SẠCH</b>          | Làm sạch dụng cụ thi công với nước sạch trước và ngay sau khi sử dụng.   |
| <b>CHUẨN BỊ BỀ MẶT</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bảo đảm bề mặt cần sơn phải cứng chắc, sạch, không có các chất làm giảm độ bám dính như bụi bẩn, dầu mỡ, sáp và không bị bột hoá.</li> <li>- Độ ẩm của bề mặt dưới 16% theo máy đo độ ẩm Protimeter hay để bề mặt tường khô từ 21 đến 28 ngày trong điều kiện bình thường (nhiệt độ trung bình 30°C, độ ẩm môi trường là 80%). Không thi công sơn nếu nhiệt độ thời tiết dưới 10°C.</li> <li>- Dùng hóa chất thích hợp để xử lý bề mặt có rêu mốc. Đối với bề mặt tường cũ bị phân hóa, cần loại bỏ màng sơn cũ bằng dụng cụ thích hợp trước khi thi công. Xử lý triệt để các vết nứt tường trước khi thi công. Sử dụng Dulux Weathershield Sơn Lót Chống Kiềm Cao Cấp Ngoài Trời (A936-75230) cho hệ thống Sơn ngoài trời để tăng cường độ bám dính và chống kiềm</li> </ul> |



| HỆ THỐNG SƠN ĐỀ NGHỊ | Bột trét   | Sơn lót  | Sơn hoàn thiện |
|----------------------|--|--|----------------|
| Tường mới            | 1 – 2 Lớp<br><b>Bột Trét Trong Nhà &amp; Ngoài Trời Dulux hoặc Bột Trét Ngoài Trời Dulux Weathershield</b> | 1 Lớp<br><b>Dulux Weathershield Sơn Lót Chống Kiềm Cao Cấp Ngoài Trời (A936-75230)</b> | 2 Lớp          |
| Tường cũ             |  | 1 Lớp<br><b>Dulux Weathershield Sơn Lót Chống Kiềm Cao Cấp Ngoài Trời (A936-75230)</b> | 2 Lớp          |

**THÔNG TIN VỀ AN TOÀN SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG**

- Thành phần có chứa chất diệt khuẩn.
- Có thể gây dị ứng khi tiếp xúc
- Chỉ sử dụng ở nơi thông thoáng. Tránh hít bụi sơn
- Tránh tiếp xúc với da hoặc mắt.
- Mang găng tay, khẩu trang và kính bảo vệ mắt thích hợp trong lúc thi công. Khi bị dính sơn vào mắt nên rửa với nhiều nước sạch và đến gặp bác sĩ ngay.
- Nếu nuốt phải, nên đến gặp bác sĩ ngay và mang theo thùng sơn hoặc nhãn sơn.
- Để xa tầm với trẻ em.
- Không tái sử dụng thùng sơn để chứa thực phẩm hay đồ uống.
- Lấy lại lượng sơn còn dư trên cọ hoặc ru lô trước khi rửa.
- Không đổ sơn vào cống rãnh hay nguồn
- Tránh thải sơn ra môi trường
- Gây hại cho sinh vật sống dưới nước. Có thể gây tác động có hại lâu dài cho môi trường sống dưới nước.
- Trong trường hợp bị đổ sơn, thu gom bằng đất hoặc cát.
- Xem thêm hướng dẫn trong Bảng Thông tin An toàn Sản phẩm

Muốn biết thêm chi tiết về cách sử dụng và thông tin an toàn của các sản phẩm Sơn Akzo Nobel, vui lòng liên hệ Trung tâm tư vấn sơn Dulux, số 1900 555 561.

Công ty TNHH Sơn Akzo Nobel Việt Nam.

Lô E-1-CN, KCN Mỹ Phước II, Phường Mỹ Phước, Thị xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương.

ĐT: (84 274) 356 7759

Những thông tin trên được cung cấp với độ tin cậy cao nhưng không mang tính chất bảo hành vì độ bền của lớp sơn hoàn thiện phụ thuộc vào điều kiện thi công.

Sản phẩm được chứng nhận có hàm lượng chất độc hại thấp theo tiêu chuẩn SGBC (Singapore Green Building Product).

