



BJ8

DULUX WEATHERSHIELD  
BỀ MẶT MỜ

## HÌNH ẢNH & MÔ TẢ SẢN PHẨM



**Dulux Weathershield Bề Mặt Mờ** là sơn nước ngoại thất cao cấp mang lại vẻ đẹp hiện đại cho ngôi nhà. Công thức cải tiến mới của Dulux Weathershield với **Công nghệ đột phá Smart Release** với các hạt phân tử có khả năng giải phóng thông minh, hoạt động linh hoạt và bám chắc trên bề mặt sơn, **ngăn chặn hiệu quả sự phát triển của rêu mốc dài lâu hơn gấp 2 lần** so với các loại sơn ngoại thất cao cấp khác trên thị trường, giúp bảo vệ màng sơn bền đẹp lâu hơn.

Dulux Weathershield còn có các tính năng hàng đầu khác:

- Công nghệ Keep Cool™ ưu việt với tính năng phản xạ tia UV làm giảm nhiệt độ tường tới 5°C <sup>(1)</sup>.
- Chống kiềm hóa vượt trội nhờ công nghệ Alkali-Guard.
- Chống phai màu hiệu quả với công nghệ ColourLock™.
- Chống bám bẩn với công nghệ Dirt-Guard.
- Không thêm chì và thủy ngân.
- Nhẹ mùi, lượng VOC thấp.

**Dulux Weathershield Bề Mặt Mờ** với công thức cải tiến mới mang lại sự bảo vệ vượt trội – Cho tường nhà bền đẹp như mới lâu hơn gấp 2 lần.

*(1): Dựa trên kiểm nghiệm thực hiện bởi BSD Singapore.*

## THÔNG TIN SẢN PHẨM

Bao bì	1L, 5L 15L
Màu sắc	Tham khảo bảng màu Dulux Weathershield và Cây màu Dulux.

## THÔNG TIN KỸ THUẬT

Thành phần	Thành phần cấu tạo: Nhựa gốc Polymer & bột khoáng (56-80%), chất phụ gia (5-15%), nước (15-29%). Hàm lượng các chất VOC <sup>(2)</sup> : < 50 g/l <i>(2) Không áp dụng cho chất màu pha thêm</i>
Thời gian khô	Tùy thuộc vào nhiệt độ và độ ẩm của môi trường. Thời gian khô tham khảo dành cho một lớp sơn ướt với độ dày tiêu chuẩn 100micron thi công ở điều kiện thời tiết thông thường (nhiệt độ trung bình 30°C, độ ẩm môi trường 80%)
Khô bề mặt	30 phút (tùy thuộc vào nhiệt độ và độ ẩm của môi trường)
Thi công lớp sau	1-2 giờ (tùy thuộc vào nhiệt độ và độ ẩm của môi trường)
Độ phủ lý thuyết	Lên đến 13m <sup>2</sup> /lít/lớp <sup>(3)</sup> <i>(3) Độ phủ tùy theo điều kiện thời tiết, bề mặt thi công, dụng cụ thi công và độ pha loãng sơn.</i>
Bề mặt	Bóng

## CHỨNG NHẬN



Chứng nhận do Hội đồng Công trình Xanh Singapore (SGBC) cấp.



Quy Chuẩn Kỹ Thuật Quốc Gia: QCVN 16:2019/BXD

**BJ8****DULUX WEATHERSHIELD  
BỀ MẶT MỜ****TƯ VẤN THI CÔNG****Chuẩn bị bề mặt**

- Độ ẩm của bề mặt tường dưới 16% theo máy đo độ ẩm Protimeter hay để bề mặt tường khô từ 21 đến 28 ngày trong điều kiện bình thường (nhiệt độ trung bình 30°C, độ ẩm môi trường 80%). Không thi công sơn nếu nhiệt độ thời tiết dưới 10°C).
- Bảo đảm bề mặt sơn phải sạch, khô, không có tạp chất làm giảm độ bám dính như bụi, dầu mỡ hay sáp.
- Dùng hóa chất thích hợp để xử lý bề mặt có rêu mốc.
- Đối với bề mặt cũ bị phân hóa, cần loại bỏ màng sơn cũ bằng dụng cụ thích hợp trước khi thi công. Xử lý triệt để các vết nứt tường trước khi thi công sơn.

**Dụng cụ thi công**

Cọ, ru lô, máy phun sơn.

Pha tối đa 10% nước sạch.

**Tỉ lệ pha nước**

Lưu ý: Pha loãng quá nhiều nước sẽ làm giảm độ che phủ của màng sơn, ảnh hưởng đến khả năng thi công và màu sắc của sản phẩm.

**Hệ thống sơn đề nghị**

Bột trét (2 lớp)	Sơn lót (1 lớp)	Sơn phủ (2 lớp)
Bột Trét Cao Cấp Dulux	Sơn Lót Ngoại Thất Cao Cấp Dulux Weathershield Chống Kiềm	Sơn Nước Ngoại Thất Dulux Weathershield – Bề Mặt Mờ (*)

(\*) Một số màu đặc biệt cần thi công nhiều hơn 2 lớp để đạt được độ phủ.

**Sử dụng và bảo quản**

- Khuấy đều trước khi sử dụng
- Thi công sơn: cọ, rulo, máy phun.
- Bảo quản sơn ở nơi khô, mát. Đặt thùng sơn ở vị trí thẳng đứng an toàn và đậy chặt nắp.
- Dùng ngay sau khi mở nắp.

**Làm sạch**

Rửa sạch dụng cụ với nước ngay sau khi sử dụng.

**THÔNG TIN VỀ AN TOÀN,  
SỨC KHỎE VÀ MÔI  
TRƯỜNG**

- Các xử lý như: xả nhám, đốt màng sơn sẽ tạo bụi và/hoặc khói độc. Nên xả nhám ướt nếu có thể. Làm việc trong khu vực thông thoáng. Sử dụng đồ bảo hộ thích hợp khi thi công
- Mang găng tay và kính bảo vệ mắt
- Tránh hít hơi/bụi sơn
- Chỉ thi công tại khu vực thông thoáng
- Lấy lại lượng sơn còn dư trên cọ hoặc rulô càng nhiều càng tốt trước khi rửa
- Tránh thải sơn ra môi trường
- Thu gom tràn đổ
- Tránh xa nguồn thực phẩm, nước uống và thức ăn động vật
- Khi bị dính sơn vào mắt, lập tức rửa mắt với nhiều nước sạch và đến gặp bác sĩ ngay
- Khi bị dính sơn vào da, lập tức rửa vùng phơi nhiễm với xà phòng /sản phẩm làm sạch da phù hợp và nước sạch. Không sử dụng dung môi
- Không đổ sơn vào cống rãnh hay nguồn nước
- Thông tin an toàn sản phẩm được cung cấp theo yêu cầu sử dụng.

**CHÚ Ý NGUY HIỂM**

- Độc với sinh vật thủy sinh với ảnh hưởng kéo dài.

**CHÚ Ý PHÒNG NGỪA**

- Để xa tầm tay trẻ em
- Mang theo thùng sơn hoặc nhãn sản phẩm khi cần tư vấn y khoa
- Tránh tiếp xúc với mắt, da hoặc lên quần áo
- Nếu cảm thấy không khỏe, hãy gọi cho trung tâm chống độc hoặc bác sĩ
- Thải bỏ sơn và thùng chứa phù hợp với các quy định địa phương, khu vực, quốc gia và quốc tế.



CÔNG TY TNHH AKZO NOBEL VIỆT NAM  
Tầng 12, Vincom Center Đồng Khởi  
Số 72 Lê Thánh Tôn, P Bến Nghé, Q1,  
Tp.HCM  
ĐT: +84 28 3822 1612 Fax: +84 28 3824 1849  
www.dulux.vn hoặc  
www.facebook.com/duluxvn

Để biết thêm thông tin chi tiết vui lòng tham khảo Hướng Dẫn Sử Dụng Sản Phẩm và Thông Tin An Toàn Sản Phẩm Dulux bằng cách gọi:

Trung Tâm Tư Vấn & Dịch Vụ Khách Hàng **1900 555 561**